

Certificado de Especificações Técnicas

portinari
ambientes com emoção

PRODUTO: BATTUTO SGR HARD
FORMATO: 1000,0 X 1000,0 X 9,0 mm

CONTÉM: 2 Peças 2,00 m² 21,53 SQFT

GRUPO: Bla

| Características Técnicas | ISO | Exig. | Unid. | Especificação |
|--|-----------|---------------|-------|---------------|
| VAR.DIM.EM REL.W L.MAIOR | 10545-2 | ±1,0 | mm | ±0,50 |
| VAR.DIM.EM REL.W L.MENOR | 10545-2 | ±1,0 | mm | ±0,50 |
| VARIACAO DA ESPESSURA | 10545-2 | ±0,45 | mm | ±0,45 |
| RETIDAO DO LADO MAIOR | 10545-2 | ±0,80 | mm | ±0,80 |
| RETIDAO DO LADO MENOR | 10545-2 | ±0,80 | mm | ±0,80 |
| DESVIO ORTOG.LADO MAIOR | 10545-2 | ±1,50 | mm | ±1,50 |
| DESVIO ORTOG.LADO MENOR | 10545-2 | ±1,50 | mm | ±1,50 |
| DESVIO DE CURVAT.DO CENTRO EM RELACAO A DIAGONAL | 10545-2 | ±1,80 | mm | ±1,80 |
| DESVIO CURV. LADO MAIOR | 10545-2 | ±1,80 | mm | ±1,80 |
| DESVIO CURV. LADO MENOR | 10545-2 | ±1,80 | mm | ±1,80 |
| EMPENO EM RELACAO A DIAGONAL | 10545-2 | ±1,80 | mm | ±1,80 |
| QUALIDADE DA SUPERFICIE | 10545-2 | ≥95 | % | ≥95 |
| ABSORCAO D'AGUA | 10545-3 | ≤0,50 | % | ≤0,50 |
| RESISTENCIA A FLEXAO | 10545-4 | ≥35 | N/mm² | ≥35 |
| CARGA DE RUPTURA | 10545-4 | ≥1300 | N | ≥1300 |
| CLASSE DE USO | - | Especificar | USO | 6 |
| RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS | 10545-9 | - | - | - |
| COEFICIENTE DE DILATAÇAO LINEAR (X 10-6) | 10545-8 | - | C-1 | - |
| EXPANSAO POR UMIDADE | 10545-10 | ≤0,60 | mm/m | ≤0,30 |
| RESISTENCIA AO GRETAMENTO | 10545-11 | Requerida | - | OK |
| RESISTENCIA AOS PRODUTOS QUIMICOS | 10545-13 | Min,Classe GB | - | GA |
| RESISTENCIA AO ATAQUE ACIDO/ALCALINO | 10545-13 | Especificar | - | GLB |
| RESISTENCIA DA SUPERFICIE A MANCHAS | 10545-14 | Min.Classe 3 | - | 4 |
| COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO SECO E MOLHADO | NBR 16919 | Especificar | - | ≥0,6* |
| VARIACAO DE TONALIDADE | | | | V2 |

Obs: Produtos em conformidade com a norma da ABNT NBR 13006.

Avaliação da reação ao fogo (NBR 15575): Classe 1 (incombustível).

USO 6: Todas as dependências residenciais e comerciais de tráfego intenso.

*Para produtos a partir de março/2026; entre agosto/2022 e fevereiro/2026 considerar atrito ≥0,7; e para produtos anteriores a agosto/2022 considerar atrito ≥0,5.


Andre Bez Batti
Responsável Técnico