


Certificado de Especificações Técnicas

portinari
ambientes com emoção

PRODUTO: MOOD WH LUX
FORMATO: 150,0X150,0X7,4 MM
CONTÉM: 25 Peças 0,57 m2 6,14 SQFT
GRUPO: Bla

Características Técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificação
VAR.DIM.EM REL.W L.MAIOR	10545-2	±0.90	mm	±0.90
VAR.DIM.EM REL.W L.MENOR	10545-2	±0.90	mm	±0.90
VARIACAO DA ESPESSURA	10545-2	±0.37	mm	±0.37
RETIDAO DO LADO MAIOR	10545-2	±0.75	mm	±0.75
RETIDAO DO LADO MENOR	10545-2	±0.75	mm	±0.75
DESVIO ORTOG.LADO MAIOR	10545-2	±0.75	mm	±0.75
DESVIO ORTOG.LADO MENOR	10545-2	±0.75	mm	±0.75
DESVIO DE CURVAT.DO CENTRO EM RELACAO A DIAGONAL	10545-2	±1.06	mm	±1.06
DESVIO CURV. LADO MAIOR	10545-2	±0.75	mm	±0.75
DESVIO CURV. LADO MENOR	10545-2	±0.75	mm	±0.75
EMPENO EM RELACAO A DIAGONAL	10545-2	±1.06	mm	±1.06
QUALIDADE DA SUPERFICIE	10545-2	≥95	%	≥95
ABSORCAO D'AGUA	10545-3	≤0.5	%	≤0.5
RESISTENCIA A FLEXAO	10545-4	≥35	N/mm2	≥35
CARGA DE RUPTURA	10545-4	≥700	N	≥700
CLASSE DE USO	-	-	USO:	3
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	-
COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LINEAR (X 10-6)	10545-8	-	C-1	-
EXPANSAO POR UMIDADE	10545-10	-	mm/m	≤0.30
RESISTENCIA AO GRETAMENTO	10545-11	Requerida	-	OK
RESISTENCIA AOS PRODUTOS QUIMICOS	10545-13	Min.Classe GB	-	GA
RESISTENCIA AO ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA DA SUPERFICIE A MANCHAS	10545-14	Min.Classe 3	-	4
COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO SECO E MOLHADO	NBR 16919	Especificar	-	<0.4
VARIACAO DE TONALIDADE				V2

Obs: Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 13006
Avaliação da reação ao fogo (NBR15575): Classe I (incombustível)
USO 3 - Uso em dependências residenciais sem comunicação para o exterior


Andre Bez Batti
Responsável Técnico