

PRODUCTO: ATLANTIS GN HARD

FORMATO: 150,0X150,0X8,10 MM

CONTÉM: 25 Peças 0.57 m2 6.14 SQFT

GRUPO: Bia

Características Técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificação
VAR. DIM.EM REL. W L.MAIOR	10545-2	±0.90	mm	±0.90
VAR. DIM.EM REL. W L.MENOR	10545-2	±0.90	mm	±0.90
VARIACIÓN DE ESPESOR	10545-2	±0.40	mm	±0.40
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	±0.75	mm	±0.75
RECTITUD DEL LADO MÁS PEQUEÑO	10545-2	±0.75	mm	±0.75
ORTOG. LADO MÁS GRANDE	10545-2	±0.75	mm	±0.75
ORTOG. LADO MENOR	10545-2	±0.75	mm	±0.75
DESVIACIÓN DE CURVATURA. DEL CENTRO A LA DIAGONAL	10545-2	±1.06	mm	±1.06
DESVIACIÓN DE CURVAS. LADO MÁS GRANDE	10545-2	±0.75	mm	±0.75
DESVIACIÓN DE CURVAS. LADO MENOR	10545-2	±0.75	mm	±0.75
DEFORMACIÓN RELATIVA A LA DIAGONAL	10545-2	±1.06	mm	±1.06
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	≥95	%	≥95
ABSORÇÃO D'AGUA	10545-3	≤0.5	%	≤0.5
RESISTENCIA A FLEXAO	10545-4	≥35	N/mm2	≥35
CARGA DE RUPTURA	10545-4	≥1300	N	≥1300
CLASE DE USO	-	-	USO:	6
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	-
COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LINEAR (X 10-6)	10545-8	-	C-1	-
EXPANSIÓN DE LA HUMEDAD	10545-10	-	mm/m	≤0.30
RESISTENCIA AO GRETAMENTO	10545-11	Requerida	-	OK
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	10545-13	Clase mínima GB	-	GA
RESISTENCIA AL ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA DA SUPERFICIE A MANCHAS	10545-14	Clase mín. 3	-	4
COEFICIENTE DINÂMICO DE FRICCIÓN EN SECO Y EN HÚMEDO	NBR 16919	Especificar		≥0.5
VARIACIÓN DE TONO				V3

Nota: Produto conforme a la norma ABNT NBR 13006
Clasificación de reacción al fuego (NBR15575): Clase I
(incombustible)
USO 6 - Uso en todos los locales residenciales y entornos comerciales de alto tráfico.



Andre Bez Batti

Responsável Técnico