

PRODUCTO:
FORMATO:

LÍNEA SGR MATTE
400,0X1200,0X12 MM

CONTIENE:

3 Piezas 1.44 m2 15.50 SQFT

GRUPO:

Bla

Características técnicas	ISO	Demanda.	Pc.	Especificación
VAR. DIM.EM REL. W L.MAIOR	10545-2	±1.00	Milímetro	±1.00
VAR. DIM.EM REL. W L.MENOR	10545-2	±1.00	Milímetro	±1.00
VARIACIÓN DE ESPESOR	10545-2	±0.60	Milímetro	±0.60
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	±0.80	Milímetro	±0.80
RECTITUD DEL LADO MÁS PEQUEÑO	10545-2	±0.80	Milímetro	±0.80
ORTOG. LADO MÁS GRANDE	10545-2	±1.50	Milímetro	±1.50
ORTOG. LADO MENOR	10545-2	±1.20	Milímetro	±1.20
DESVIACIÓN DE CURVATURA. DEL CENTRO A LA DIAGONAL	10545-2	±1.80	Milímetro	±1.80
DESVIACIÓN DE CURVAS. LADO MÁS GRANDE	10545-2	±1.80	Milímetro	±1.80
DESVIACIÓN DE CURVAS. LADO MENOR	10545-2	±1.60	Milímetro	±1.60
DEFORMACIÓN RELATIVA A LA DIAGONAL	10545-2	±1.80	Milímetro	±1.80
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	≥95	%	≥95
ABSORCIÓN DE AGUA	10545-3	≤0.5	%	≤0.5
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	10545-4	≥35	N/mm2	≥35
CARGA DE ROTURA	10545-4	≥1300	N	
CLASE DE USO			USO:	2
RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS	10545-9	-	-	-
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN LINEAL (X 10-6)	10545-8	-	C-1	-
EXPANSIÓN DE LA HUMEDAD	10545-10	≤0.60	mm/m	≤0.30
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	10545-11	Requerido	-	OK
RESISTENCIA QUÍMICA	10545-13	Clase Mín.GB	-	GA
RESISTENCIA AL ATAQUE ÁCIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA A LAS MANCHAS SUPERFICIALES	10545-14	Clase mínima 3	-	4
COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN EN SECO Y EN HÚMEDO	NBR 16919	Especificar		-
VARIACIÓN DE TONO				V2

Nota: Producto conforme a la norma ABNT NBR 13006
Clasificación de reacción al fuego (NBR15575): Clase I
(incombustible)
USO 2 - Uso en paredes internas y externas.



Andre Bez Batti

Responsável Técnico