

Certificado de Especificaciones Técnicas

portinari
ambientes com emoção

PRODUCTO:
FORMATO:

GALES SGR HARD
900MM X 900MMX 9,5 MM

CONTÉM:

2 Peças 1,62 m2 17,44 SQFT


GRUPO:

Bia

Características Técnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificación
VAR. DIM.EM REL. W L.MAIOR	10545-2	±1.0	mm	±1.0
VAR. DIM.EM REL. W L.MENOR	10545-2	±1.0	mm	±1.0
VARIACIÓN DE ESPESOR	10545-2	±0.40	mm	±0.40
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	±0.80	mm	±0.80
RECTITUD DEL LADO MÁS PEQUEÑO	10545-2	±0.80	mm	±0.80
ORTOG. LADO MÁS GRANDE	10545-2	±1.50	mm	±1.50
ORTOG. LADO MENOR	10545-2	±1.50	mm	±1.50
DESVIACIÓN DE CURVATURA. DEL CENTRO A LA DIAGONAL	10545-2	±1.80	mm	±1.80
DESVIACIÓN DE CURVAS. LADO MÁS GRANDE	10545-2	±1.80	mm	±1.80
DESVIACIÓN DE CURVAS. LADO MENOR	10545-2	±1.80	mm	±1.80
DEFORMACIÓN RELATIVA A LA DIAGONAL	10545-2	±1.80	mm	±1.80
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	≥95	%	≥95
ABSORÇÃO D'AGUA	10545-3	≤0.5	%	≤0.5
RESISTENCIA A FLEXAO	10545-4	≥35	N/mm2	≥35
CARGA DE RUPTURA	10545-4	≥1300	N	≥1300
CLASE DE USO			USO:	6
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	-
COEFICIENTE DE DILATACAO LINEAR (X 10-6)	10545-8	-	C-1	-
EXPANSIÓN DE LA HUMEDAD	10545-10	-	mm/m	≤0.30
RESISTENCIA AO GRETAMENTO	10545-11	Requerida	-	OK
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	10545-13	Clase mínima GB	-	GA
RESISTENCIA AL ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA DA SUPERFICIE A MANCHAS	10545-14	Clase mín. 3	-	4
COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN EN SECO Y EN HÚMEDO	NBR 16919	Especificar		≥0.7
VARIACIÓN DE TONO				V3

Nota: Produto conforme a la norma ABNT NBR 13006
Clasificación de reacción al fuego (NBR15575): Clase I
(incombustible)

USO 6 - Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego intenso.


Andre Bez Batti
Responsável Técnico